

AFWERKING: DIT BOARD BEDRAAGT ONDERDOMPELING VERGULD VOLGENS IPC-6012. DIKTE worden .050uM OVER 3-6uM nikkel.
 KOPEREN PLAAT GATEN MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... GATEN IS MOGELIJK NIET AANGESLOTEN

Pak met kleurloze transparante zeepbel film, 25 stuks / zak, droogmiddel zetten in de flank, vochtigheid indicator kaart zetten bovenzijde

Lagenstructuur

Lyr	残铜率(%)	Image	Foil	最终厚度	Ilame	
COMP	91.2163		0.5oz	2.1748	RO4350B 0.510mm H/H	
L2	91.2163		0.5oz	0.6	IT180A 2116 RC56% ①	
					9.56966	IT180A 2116 RC56% ②
L3	87.06			0.5oz	0.6	IT180A 0.800mm H/H 41*43
L4	0				9.7	IT180A 2116 RC56% ①
					IT180A 2116 RC56% ②	
L5	0		0.5oz	2.1748	IT180A 0.510mm H/H 41*43	
SOLD	96.96					

